



2015000586E



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(№): WT2015B03C01463G1



委托单位:

浙江开尔新材料股份有限公司

Entrusted by

样品名称:

搪瓷钢板

Sample Name

检验类别:

委托检验

Test Type



国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



WT2015B03C01463





国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: **WT2015B03C01463G1**

第 1 页 共 3 页

样品名称	搪瓷钢板	检验类别	委托检验
委托单位	浙江开尔新材料股份有限公司	商 标	—
生产单位	浙江开尔新材料股份有限公司	样品状态	样品完好
来样日期	2015 年 08 月 04 日	样品数量	15 块
生产日期 /批号	2015 年 07 月	型号规格	1930mm×864mm 折边高度 30mm
检验依据	JG/T 234-2008 《建筑装饰用搪瓷钢板》		
检验项目	瓷面涂搪缺陷、钢板厚度等共 19 项, 详见第 2~3 页。		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合 JG/T 234-2008 中的技术要求。* 签发日期: 2015 年 08 月 25 日 (检验专用章) 检验专用章		
附注: 1、(委托方提供) 深圳地铁 7 号线。 2、本报告为对编号 WT2015B03C01463 检验报告的更改补充。			

批 准: 李建军

审 核: [Signature]

编 制: [Signature]

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检 验 报 告

(Test Report)

中心编号: **WT2015B03C01463 G1**

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	瓷面涂搪缺陷	不允许脱瓷、鱼鳞爆、起气泡、砂眼、裂纹、凹凸点、发沸、露黑、凹凸不平、发花、粉碰坏; 粉店每 0.5m ² 内允许 1 点、桔皮皱不明显、瘪允许 1 处且不明显	无	符合
2	钢板厚度,mm	1.5	1.5	符合
3	折边厚度偏差,mm	≤1	0.1	符合
4	平整度,mm	<3.8	0.5	符合
5*	光泽度,°	高光≥85, 亚光 60~85	75.8	符合
6	折边高度偏差,mm	±1	-0.2	符合
7	边长偏差,mm	±1.5	0	符合
8	对角线偏差,mm	±2	0	符合
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检 验 报 告

(Test Report)

中心编号: WT2015B03C01463 G1

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
9	瓷层厚度,mm	干法涂搪 0.12~0.30 湿法涂搪 0.20~0.45	0.21	符合
10	色差	$\Delta E \leq 1.5$	0.16	符合
11	莫氏硬度	≥ 6	6	符合
12	密着性	$\geq$ 网状	丝状	符合
13	耐硬物冲击性	瓷面无裂纹, 无掉瓷	瓷面无裂纹, 无掉瓷	符合
14	耐酸性	2 级及以上	1 级	符合
15	耐碱性	不失光	不失光	符合
16	耐盐水性	不生锈	不生锈	符合
17	耐温急变性,℃	≥ 100	120	符合
18	耐软重物冲击性 (冲击高度 620mm)	板面无明显变形、瓷面 无裂纹	板面无明显变形、瓷面 无裂纹	符合
19	耐磨性	无明显擦伤	无明显擦伤	符合
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

说 明

Notice

- 1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里1号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R.China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax)：(86-10) 65715991

报告真伪查询：Tel：(86-10) 51167679

Fax：(86-10) 65764684

网址 (Web)：http://www.cbmtc.com www.chinabmnet.com www.ctc.ac.cn

电子邮箱 (E-mail)：baogao@ctc.ac.cn

