



180202060078

报 告 编 号: B18-12-05951

报 告 总 页 数: 2



检 验 报 告

产 品 名 称: 自闭型聚合物水泥防水涂料

规 格 型 号: II型

生 产 单 位: 天津滨海澳泰防水材料有限公司

委 托 单 位: 天津滨海澳泰防水材料有限公司



天津市贰拾壹站检测技术有限公司

原:天津市质量监督检验站第二十一站

天津市建筑材料产品质量监督检测中心

检 验 报 告

共2页 第1页

检验编号:B18-12-05951

样品名称	自闭型聚合物水泥防水涂料	商 标	OTAi	
规格型号	II 型	等 级	/	
生产单位	天津滨海澳泰防水材料有限公司	生产日期	/	
委托单位	天津滨海澳泰防水材料有限公司	产品批号	/	
工程名称	/	委托人	刘红伟	
施工部位	/	样品数量	粉:2kg; 液:2kg	
样品描述	灰色固体粉料和白色粘稠液体	来样日期	2018-12-13	
检验配比	粉: 液=0.83: 1 (重量比)	检验日期	2018-12-14	
检验条件	温度(℃):23 湿度(%):51 设备编号:JCJY-5472	检验类别	型式检验	
检验项目	标准要求的全部项目			
检验依据	GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》			
结 论	该样品经检测,符合GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》中的要求,检验合格。			
备 注	(空白)			

批准: 徐英俊

审核: 马群

编写: 李文达



天津市贰拾壹站检测技术有限公司

检 验 报 告

检验编号：B18-12-05951

共 2 页 第 2 页

检验项目		单位	标准要求	实测值	单项结论
外观		/	标准 6.1 要求	符合标准要求	符合
固体含量		%	≥70	77	符合
拉伸强度	无处理	MPa	≥1.8	2.0	符合
	加热处理后保持率	%	≥80	84	符合
	碱处理后保持率		≥70	76	符合
	浸水处理后保持率		≥70	77	符合
断裂伸长率	无处理	%	≥80	96	符合
	加热处理		≥65	79	符合
	碱处理		≥65	72	符合
	浸水处理		≥65	84	符合
抗渗性（砂浆背水面）		MPa	≥0.6	0.8	符合
粘结强度	无处理	MPa	≥0.7	0.9	符合
	潮湿基层		≥0.7	0.8	符合
	碱处理		≥0.7	0.7	符合
	浸水处理		≥0.7	0.8	符合
不透水性（0.3 MPa，30min）		/	不透水	不透水	符合
				（以下空白）	



说 明

1. 检验检测报告未加盖“检验检测专用章”或“公司公章”无效。
2. 未经本公司书面许可，不得部分复制检验检测报告。检验检测报告或复制的检验检测报告未加盖骑缝章无效。
3. 委托检验仅对来样负责，委托方提供的样品生产者等相关信息，本公司不负责确认。
4. 检验检测报告无编写或主检、审核、批准人员签字无效。
5. 检验检测报告涂改、页数不全无效。
6. 本报告中“----”表示相关标准中无该性能指标要求。“/”表示相关标准中有该性能指标要求，但未做检验或偏离标准不予判定。
7. 对检验检测报告若有异议，应于收到检验检测报告之日起 15 日内向本公司书面提出，逾期不予受理，敬请合作。
8. 本公司对所出具的检验检测数据、结果负责。
9. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告。

地址：天津市南开区红旗南路 508 号 邮编：300381

联系电话：(022) 23382753 23942166 传真：(022) 23929085

E-mail: tjzj21@163.com

